


## Rapport d'essai n° : 12G2127 (Gravillon 20/50 Concassé)

Objet		Analyse granulométrique (NF EN 933-1/A1)						
Donneur d'ordre	Bermont & Fils	Tamis (mm)	Fuseau de référence (%min)	Fuseau de référence (%min)	Tamisats (%)	Fuseau de référence (%max)	Fuseau de référence (%max)	Niveau
Affaire	12/12/0015	0,063			0,5			
Installation de traitement	Bermont & Fils Malaussène	11,200			1			
<b>Prélèvement de l'échantillon</b>		16,000			1			
Nature	Gravillon 20/50 Concassé	22,400			3			
Date de prélèvement	03/12/2012	31,500			14			
Lieu	Carrière de Malaussène	40,000			35			
Sté / Opérateur	SIGMA BÉTON : BOYER	45,000			57			
Mode opératoire	Par pelle sur stock	63,000			97			
Origine des matériaux	Le Vescorn	100,000			100			
<b>Préparation</b>								
Quantité à réception	Conforme							
Mode opératoire	Par quartage à plat							
Date de réception	03/12/2012							
<b>Autres essais</b>		min <sup>2</sup>	Résultats	max <sup>2</sup>	Niveau			
Teneur en eau : W (%) -			0,4					
Teneur en fines : f (%) (NF EN 933-1/A1)			0,5					



Logiciel Granulats Nice - v3 66 - 12/01/2012 - Data 0 50-800468

**Observations:** Essai réalisé par lavage et tamisage

A été réalisé à Nice, le 04/12/12  
 Essai réalisé par  
 Tony HAINCAUD  
 Le Responsable de laboratoire  
 Pierre LAZZAROTTO

Le laboratoire est certifié ISO 9001: 2000 par l'AFAQ.  
 La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte ..... page(s).  
 Les essais dont les résultats figurent ci-dessus ont été exécutés conformément aux normes AFNOR sauf indication contraire en observation.  
 Les échantillons sont éliminés après essai sauf demande expresse du donneur d'ordre.  
 Les essais faisant l'objet du présent rapport portent sur un échantillon prélevé dans certaines conditions. Leur représentativité est liée à celle de l'échantillon et ne peut être étendue à l'ensemble de la production ou de la fourniture.  
 L'attention est attirée sur le fait que les résultats mentionnés par le présent rapport ont été obtenus avec l'échantillon défini ci-dessus mais que la portée et les conclusions à tirer de ces résultats :  
 [ ] n'ont pas été demandées par le donneur d'ordre. [ ] font l'objet d'un document séparé.  
 [ ] sont indiquées dans le présent rapport d'essai en application du texte de référence fixé par le donneur d'ordre.