

TUTTO-PIOPPO

MISE A JOUR 01 AVRIL 2020

DESCRIPTION

Panneau contreplaqué constitué exclusivement de placage déroulé de peuplier. Les faces extérieures présentent habituellement la fibre du bois dans le sens longitudinal. Sur demande, il est possible de produire un panneau avec fibre transversale ou bien unidirectionnelle. TUTTO-PIOPPO est idéal pour tous secteurs d'application qui lui permettent d'exalter ses caractéristiques de légèreté, stabilité et facilité de coup et de travail. Sur demande TUTTO-PIOPPO peut être fourni certifié selon la norme forestière FSC® (license Code FSC - C019345) et PEFC.

UTILISATION



AUTOMOTIVE



NAUTICA

ARREDAMENTO
E DESIGNARCHITETTURA
ED EDILIZIA

FAI-DA-TE



PARQUET



IMBALLAGGIO

CERTIFICATIONS



A RICHIESTA

FIRE B-s1,d0
A RICHIESTAFIRE SEA
A RICHIESTAFIRE RAIL
A RICHIESTA

COLLAGE



DEGAGEMENT DE FORMALDEHYDE



A RICHIESTA



A RICHIESTA



A RICHIESTA

DIMENSIONS

	Norme	Unité	Valeur										
Dimensions standards		mm	2440 x 1220 – 2500 x 1220 – 2520 x 1720 – 2520 x 1870 3050 x 1300 – 3100 x 1530 – 3120 x 1870 – 3120 x 2120										
Épaisseur panneau	EN 315	mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	25	40
Plis		nr.	3	3	3	5	5	5	7	7	9	11	17

CARACTÉRISTIQUES

	Norme	Unité	Valeur
Masse volumique	EN 323	Kg/m ³	400 ± 10%
Résistance à la flexion Longitudinal/Transversal	EN 310	N/mm ²	de ≥40 / ≥10 pour épaisseur 3 mm à ≥25 / ≥30 pour épaisseur 40 mm
Module d'élasticité	EN 310	N/mm ²	≥3000 (moyen L/T)
Conductivité thermique	EN 10456	W/m K	0,12
Humidité résiduelle	EN 322	%	8 ÷ 12
Classe réaction au feu			
Standard	EN 13986		D-s2,d0 – Dfl-s1 (pour épaisseurs ≥9 mm et pour masse volumique ≥400 kg/m ³)
Sur demande	EN 13501-1		Euroclasse B-s1,d0 (pour épaisseurs de 5 à 40 mm)
	IMO MSC.307 (88)		Conforme MED/3.18a
	EN 45545-2		Conforme
Tolérance dimensionnelle			
Épaisseur	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03 t); - (0,4 + 0,03 t)
Longueur/Largeur	EN 315	mm	± 3,5
Équarrissage	EN 315	mm/m	1

Aucun test n'a été soumis à des conditions préliminaires. Les valeurs spécifiées sont valeurs moyennes indicatifs pour une production normale. Il est de la responsabilité de l'acheteur de déterminer si les produits Panguaneta sont aptes à des applications et de s'assurer que les lieux et les modalités d'utilisation sont conformes aux normes en vigueur.



PANGUANETA
Plywood For Life

Panguaneta S.P.A.
46018 Sabbioneta (MN) Italia
sales@panguaneta.com - www.panguaneta.com