

NOTICE PRODUIT

SikaCem[®] Retardateur

RETARDATEUR DE PRISE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le SikaCem[®] Retardateur est un retardateur de prise pouvant être utilisé dans tous les bétons, chapes et mortiers.

DOMAINES D'APPLICATION

Effet sur le temps de prise:

Par son effet retardateur, le SikaCem[®] Retardateur permet de retarder le temps de prise des bétons. Il est particulièrement adapté :

- A la mise en oeuvre par temps chaud
- Aux bétons nécessitant une durée pratique d'utilisation élevée,
- Aux bétons nécessitant des délais de finition longs.

Amélioration de la maniabilité :

Par son effet plastifiant, le SikaCem[®] Retardateur permet également une mise en oeuvre plus facile.

Amélioration des résistances mécaniques :

Grâce à sa fonction de retardateur, le SikaCem[®] Retardateur permet d'augmenter les résistances mécaniques à long terme.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Par son action physico-chimique, le SikaCem[®] Retardateur permet :

- de retarder le début de prise et de conserver une bonne ouvrabilité pendant le temps nécessaire à sa mise en place
- d'améliorer la maniabilité même en réduisant l'eau de gâchage
- d'augmenter les résistances mécaniques à long terme

AGRÉMENTS / NORMES

Marquage CE selon la norme NF EN 934.2 tab. 8

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Bidons de 5 et 20 litres
Aspect / Couleur	Liquide jaune, légèrement trouble
Durée de Conservation	36 mois dans son emballage d'origine intact
Conditions de Stockage	A l'abri du gel. En cas de gel accidentel, le produit retrouve ses qualités d'origine une fois dégelé lentement et ré-homogénéisé
Densité	1,175 ± 0,030
Valeur pH	9,5 ± 1,0
Extrait Sec	31,10 ± 1,50% (méthode halogène selon NF 085) 31,00 ± 1,50% (NF EN 480-8)
Teneur Totale en Ions Chlorure	≤ 0,1 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage

Plage de dosage :

0,05 à 2,0% du poids du liant ou du ciment selon la température extérieure (augmentation graduelle avec la température de 20°C à 35°C), la fluidité ou les performances recherchées.

- Dosage conseillé : de 0,1 à 0,5% pour avoir majoritairement un effet retardateur. Un dosage de 0,3 % correspond à un bidon de 5L pour 7 m³ de béton
- Le dosage de 0,5% peut éventuellement être dépassé pour l'obtention de retards de prise importants.

Il faut réaliser des essais à différents dosages dans les conditions du chantier (en particulier la température) de façon à déterminer le dosage fournissant le résultat souhaité.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Le SikaCem[®] Retardateur est introduit dans la gâchée soit mélangé à l'eau soit en différé après l'introduction de l'eau.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr



Notice Produit
SikaCem[®] Retardateur
Septembre 2018, Version 01.02
021406011000000133

SikaCemRetardateur-fr-FR-(09-2018)-1-2.pdf