

ALSAN MASTIC 2200

ALSAN MASTIC 2200 (anciens noms : SOPRAMASTIC 200 et AIR'SOPRASEAL EXT) est un mastic de jointoiment, non réticulable, à base de caoutchouc de synthèse plastifié par du bitume.

Domaine d'emploi

ALSAN MASTIC 2200 est utilisé en complément d'étanchéité bitumineuse comme mastic de jointoiment, calfeutrage et remplissage de joints. Il est compatible avec les produits bitumineux (membrane d'étanchéité, bardeaux,...).

ALSAN MASTIC 2200 est utilisé pour le calfeutrage des jonctions de panneaux PANNOTEC CONFORT (Cf. Avis Technique).

ALSAN MASTIC 2200 est utilisé pour le collage des recouvrements et abouts de lés, ainsi que le raccordement au niveau des points singuliers, des écrans de sous-toiture et pare-pluie de la gamme SOPREMA.

ALSAN MASTIC 2200 s'utilise exclusivement en extérieur.

Constituants

	ALSAN MASTIC 2200
Composant	Caoutchouc de synthèse plastifié par du bitume

Conditionnement

	ALSAN MASTIC 2200
Conditionnement	Cartouche de 310 ml 20 cartouches par carton
Stockage	24 mois (à compter de la date de production) dans un emballage neuf non entamé, dans un endroit sec et frais, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

Caractéristiques

	ALSAN MASTIC 2200
Couleur	Noire
Masse volumique à 20°C (selon ISO 2811-1)	1,1 ± 0,5 g/cm ³
Tenue à la température	-20 à +80 °C
Fluage (selon EN ISO 7390)	Nul aux températures d'utilisation
Point éclair (ASTM D56)	27°C
Température d'application	+5 à +35 °C
Pénétrabilité au cône à 25°C (selon NF T60-119)	175 ± 25 1/10 mm

Mise en œuvre

La mise en œuvre de **ALSAN MASTIC 2200** se fait sur tous supports propres, secs et exempts de toute contamination (huiles et graisses, poussières et particules friables, laitance). **ALSAN MASTIC 2200** peut être appliqué sur surfaces légèrement humides.

Le temps de prise est compris entre 4 et 24 heures selon les conditions extérieures et la largeur du cordon déposé.

Pour le jointoiment des écrans de sous-toiture et des pare-pluie ainsi que pour les raccords aux points singuliers :

- Déposer un cordon continu de diamètre minimal 5 mm,
- Positionner l'écran de sous-toiture ou le pare-pluie, et maroufler soigneusement.

Pour le calfeutrage des jonctions de panneaux PANNOTEC CONFORT, se référer à l'Avis Technique.

Les cartouches de 310 ml s'utilisent avec une extrudeuse à cartouche standard.

Indications particulières

Hygiène, sécurité et environnement :

- INFLAMMABLE,
- A conserver dans un endroit frais et sec,
- Observer les précautions indiquées sur l'emballage.

Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Traçabilité :

La traçabilité du produit est assurée grâce à un code de fabrication présent sur la cartouche.

Contrôle de la qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, au respect de l'environnement et des hommes. C'est pourquoi, nous appliquons un système de management intégré de la qualité et de l'environnement certifié **ISO 9001** et **ISO 14001**.