

5 KG



**ciment pour travaux courants de maçonnerie**

- ✦ Multi-fonctions : scellements, enduits, joints...
- ✦ S'utilise en béton ou en mortier
- ✦ Sur tous supports de maçonnerie à base de ciment, brique ou pierre

## DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie

## SUPPORTS

- sur tous supports de maçonnerie à base de ciment, brique ou pierre

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur un support en plâtre

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quick.fds/weber](http://www.quick.fds/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- début de prise à 20°C (selon EN 196-3): 3h05
- durée d'application : 2 à 3 heures

## IDENTIFICATION

- composition : ciment

## PERFORMANCES

### résistances en compression (selon EN 196-1)

Durée	1j	2j	7j	28j
Valeur	25 MPa	39 MPa	55 MPa	63 MPa

*Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre.*

## RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant.

## CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

## APPLICATION

1.

### mise en oeuvre :

- mettre en place le béton par vibration
- commencer la cure avant le début de prise en arrosant ou

# ciment gris (suite)

en protégeant avec un polyane

## INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 5 kg
- **Couleur** : gris
- **Outillage** : truelle, auge
- **Conservation** : 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.
- **Consommation** : les consommations varient selon l'utilisation du produit en mortier ou en béton :

	Mortier	Béton
<b>Ciment</b>	1 volume	1 volume
<b>Sable</b>	3 volumes	1 volume
<b>Eau</b>	selon consistance souhaitée	selon consistance souhaitée
<b>Graviers</b>		2 volumes

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min + prix appel

www.fr.weber

 **weber**  
SAINT-GOBAIN