

5 KG



**ciment prompt pour scellement à prise rapide en milieux humides**

- + Ciment à prise rapide
- + Pour scellements, réparations, calages et colmatages
- + Idéal en milieux humides ou immergés

## DOMAINE D'UTILISATION

- confection de mortiers à prise rapide
- pâte : pour tous scellements urgents de petites tailles
- mortier : pour tous scellements, réparations, rebouchage, collages et colmatage
- imperméable: adapté aux milieux humides.

## SUPPORTS

- éléments de maçonnerie : briques, pierres, ciments

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur un support en plâtre.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

## CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- durée pratique d'utilisation : 1 à 5 minutes.
- temps de prise du mortier : de 1 à 5 minutes

Température	10°C	20°C	30°C
Temps de prise	4 minutes	2 minutes	1 minutes

## IDENTIFICATION

- composition : ciment prompt

## PERFORMANCES

### résistances en compression du mortier :

Durée	1 jour	7 jours	28 jours
Valeur	15 Mpa	23 Mpa	32 Mpa

*Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre.*

## RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant.

## CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5 °C à +30 °C

# ciment prompt (suite)

## APPLICATION

1.

### préparation :

- mélanger à l'aide d'une truelle **ciment prompt** par petites quantités nécessaires au travail à effectuer.
- le mélange obtenu doit être homogène.

2.

### mise en oeuvre :

- appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.
- maintenir le mortier humide pendant la prise.

## INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 5 kg
- **Couleur** : ocre clair
- **Conservation** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : les consommations varient selon le type de scellement, pouvant être courants ou fortement sollicités :

	Mortier sur ouvrages courants	Mortier sur ouvrages fortement sollicités
<b>Ciment</b>	1 volume	2 volumes
<b>Sable</b>	1 volume	1 volume
<b>Eau</b>	0,3 à 0,5 volume	3/4 volume

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.