



25 KG



Enduits colorés monocouches allégés

- + Applicables sur tous supports Rt2 et Rt3
- + Enduits allégés
- + Polyvalence de finitions: talochée, frottassée, écrasée...
- + rendement amélioré en taloché

DOMAINE D'UTILISATION

- enduits colorés allégés d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels

SUPPORTS

neufs

- en imperméabilisation et décoration :
 - maçonnerie de parpaings, de blocs de granulats légers ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1, supports classés Rt2 ou Rt3 (NF DTU 26-1)
- en décoration :
 - béton conforme à la norme NF DTU 23-1
 - sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, **weberdress R**, **weberdress LG**, **weberdur L**, **weberdur brique** en finition raclée ou ouverte au balai

anciens

- maçonnerie de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, type **weberdress R** ou **weberdress LG**
Se référer au paragraphe Préparation des supports.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- finition talochée sur maçonnerie :
 - 1ère passe : 7 à 10 mm
 - 2ème passe : 5 à 6 mm
 - totale : 12 à 15 mm
- finition talochée sur béton ou sous-enduit :
 - 1ère passe : 3 à 4 mm
 - 2ème passe : 5 à 6 mm
 - totale : de 8 à 10 mm
- finition grattée sur maçonnerie (en surfaces réduites) :
 - 2 passes de 7 à 10 mm ou 1 passe de 15 mm (sur support soigné, peu absorbant et homogène)
 - totale avant grattage : 15 à 20 mm
 - totale après grattage : 12 à 18 mm
- finition grattée sur béton ou sous-enduit (en surfaces réduites) :
 - 1 passe de 8 à 12 mm
 - après grattage : 5 à 10 mm

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser sur maçonneries enterrées
- ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. norme NF DTU 26-1)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- délai minimum entre passes :
 - en application frais sur frais
 - 1 heure minimum en conditions atmosphériques optimales

weberlite evolis (suite)

- le lendemain en général
- 24 heures dans tous les autres cas
- délai maximum entre passes : 3 jours
- passé ce délai, réaliser un gobetis adjuvanté avec **weber accrochage** avant d'appliquer une nouvelle passe d'enduit
- temps hors d'eau : de 3 à 8 heures

IDENTIFICATION

- composition : ciment blanc et chaux aérienne, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques, hydrofuges de masse, pigments minéraux
- densité de la poudre : 1,3
- pH de la pâte : 12,5
- granulométrie : 0 à 1,2 mm

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : OC
- catégorie de l'enduit selon NF DTU 26-1 : OC2
- réaction au feu : AI (incombustible)
- absorption d'eau : W2
- résistance en compression : CSII
- rétention d'eau : Re > 94 %
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- NF EN 998-1
- Certifié CSTB certifié : (OC2)
- NF DTU 26-1

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- éliminer les salissures : terre, laitance de surface
- garnir les joints, reboucher les trous en exécutant un renformis (cf. NF DTU 26-1) avec l'enduit **weberlite evolis** ou avec le mortier **webermur épais** (support parpaings)

maçonnerie de parpaings

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de grillage, arroser le support la veille ou bien avant l'application, en prenant soin d'attendre la disparition de la pellicule d'eau avant de mettre en œuvre l'enduit (cf. Conseils de pro)

maçonnerie de béton cellulaire ou de blocs de granulats légers

- éliminer par brossage les pulvérulences superficielles
- arroser le support et laisser ressuyer

maçonnerie de briques

- arroser moins d'une demi-heure avant l'enduisage ou à l'avancement (cf. NF DTU 26-1).
- ou utiliser le régulateur de porosité **weberprim façade**

béton ou sous-enduit

- dans tous les cas, éliminer les balèvres et dresser les ressauts avec **webermur épais**, éliminer les coulures de laitance et d'huile de décoffrage ainsi que les salissures

support rugueux

- par temps chaud et vent sec, pour éviter les risques de

grillage, humidifier et attendre la disparition du film d'eau avant de projeter

- sur sous-enduit réalisé avec **weberdur L** ou **weberdur brique**, projeter un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de **weberlite evolis** adjuvanté avec **weber accrochage** (dosage : 0,5 l de **weber accrochage** par sac d'enduit monocouche). Laisser tirer

support lisse absorbant

- vérifier la porosité du support en jetant de l'eau sur le mur. Si le support absorbe l'eau, il est possible d'appliquer **weberlite evolis** directement après humidification

support lisse non absorbant

- projeter un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de **weberlite evolis** adjuvanté avec **weber accrochage** (dosage : 0,5 l de **weber accrochage** par sac d'enduit monocouche). Laisser tirer

CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : +5 °C à +35 °C
- ne pas appliquer sur support chaud et en plein soleil, sur support sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- éviter d'appliquer des teintes soutenues en dessous de +8 °C (risque d'efflorescences)

APPLICATION

Préparation de l'enduit

1. ● gâcher **weberlite evolis** en pompe à mortier avec 5 à 6 l d'eau par sac de 25 kg pendant 5 à 7 minutes
2. ● le taux de gâchage et le temps de mélange doivent être constants pour éviter des différences de teinte après séchage
3. ● **weberlite evolis** peut être gâché en machine à gâchage continu *sauf en cas d'application sur support peu résistant*.

Application de l'enduit

- consulter la rubrique Conseils de pro : La réalisation des enduits monocouches

Finition de l'enduit

- taloché éponge
- grain projeté (brut écrasé, grain)
- frottassé
- gratté extra fin (limité aux bandeaux et petites surfaces)

INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)
- **Format de la palette** : 102x102 cm
- **Outils** : **pompe à mortier** : règle crantée, couteau, truelle, gratton dents courtes ou dents longues, taloché éponge
pot de projection : compresseur, bétonnière, auge, taloché, truelle, règle crantée, taloché éponge
- **Accessoires** : **finition grattée** : profilés d'angle avec PVC (blanc et ivoire)

weberlite evolis (suite)

finition rustique ou rustique-écrasée : profilés d'angle sans PVC

fractionnement des façades : baguettes de fractionnement

- **Rendement moyen** : en partie courante, 75 m² /3 compagnons servis/jour en finition grattée
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : Finition taloché sur maçonnerie courante (12 à 15 mm d'épaisseur)
18,5 à 23 kg/m²

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**
SAINT-GOBAIN