

# mortier fin blanc



5 KG

mortier fin pour travaux courants de maçonnerie

- + Prêt à gâcher
- + Peut rester blanc ou être coloré

## DOMAINE D'UTILISATION

- tous travaux courants de maçonnerie : ragréages, surfaçages de béton, petites réparations ou scellements et finitions

## SUPPORTS

- éléments de maçonnerie : briques, pierre ou ciment

## ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- moins de 1 cm

## LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur un support à base de plâtre

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur [www.quickfds.fr/weber](http://www.quickfds.fr/weber)
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produit

## IDENTIFICATION

- composition :
  - ciment : dosage 450 kg/m<sup>3</sup> de sable sec
  - sables tamisés : granulométrie 0 à 2 mm

## PERFORMANCES

- adhérence sur béton : 0,5 MPa
- classe d'émission dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

## RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer en plein soleil ou par vent sec et fort.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, dépoussiérés résistants et cohésifs.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant.

## CONDITIONS D'APPLICATION

- température d'emploi : de +5°C à +30°C

## APPLICATION

1.

### dosage en eau

- 0,8 l d'eau / sac

2.

### préparation

- verser l'eau sur le produit et malaxer manuellement ou utiliser une bétonnière

# mortier fin blanc (suite)

## INFOS PRATIQUES

- **Unité de vente** : sac de 5 kg
- **Couleur** : blanc
- **Outillage** : auge, taloche
- **Conservation** : 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité
- **Consommation** : 20 kg/m<sup>2</sup> pour 1 cm d'épaisseur

*Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.*

0 820 00 33 00 Service 0,12 € / min  
+ prix appel

www.fr.weber

 **weber**  
SAINT-GOBAIN