



Producteur : SO.ME.CA - CARRIERE DE CHIBRON **Utilisateur :** CONTROLE DE PRODUCTION
Granulats : 0/14 grave beton
Péetrographie : Colluvions Calcaire
Elaboration : Concassé Lavé

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	14
---	----

Norme

NF EN 12620 Granulats pour bétons

Code

GA85 f11


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	D	1.4D	2D	f	MB	W
V.S.S.						60.0				90.0		99.0	100.0	100.0	11.00	1.50	
V.S.I.						20.0				50.0		85.0	98.0	100.0			

Partie informative

Résultats de production

du 05/07/17 au 20/12/17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5	6.3	8	10	14	20	28	f	MB	W
Moyenne Xf	3.4	5.5	8.9	14.5	23.3	37.2	56.5	63.8	70.9	78.3	85.7	96.2	100.0	100.0	3.44	0.63	3.2
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14



Chef de laboratoire : Eric LAMBERT

Dimension en mm

WIL 11.02.12.64 (c) Arcade 1996,2015