



**Producteur :** SO.ME.CA - CARRIERE DE CHIBRON **Utilisateur :** CONTROLE DE PRODUCTION  
**Granulats :** 0/4 lavé  
**Pétrographie :** Colluvions Calcaire  
**Elaboration :** Concassé Lavé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code

Code A


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	D	1.4D	2D	f	EN_FM	MB	W
Etendue e				40		40		10			6	0.6		
V.S.S.+U				42.0		69.0		100.0			8.00	3.81	2.00	
V.S.S.				40.0		65.0		99.0			7.00	3.66	1.50	
V.S.I.				0.0		25.0		89.0	95.0	100.0	1.00	3.06		
V.S.I.-U				0.0		21.0		87.0	94.0		0.00	2.91		

### Partie informative

#### Résultats de production

du 05/07/17 au 20/12/17

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	f	EN_FM	MB	W
Xf+1.25xEcart-types	4.7	5.8	9.4	17.5	29.6	47.7	74.9	100.0	100.0	100.0	4.70	3.50	0.71	10.3
Moyenne Xf	3.8	4.7	7.8	15.2	26.9	44.2	71.1	98.4	100.0	100.0	3.78	3.36	0.58	7.3
Xf-1.25xEcart-types	2.9	3.6	6.3	12.9	24.2	40.8	67.4	96.3	100.0	100.0	2.87	3.23	0.44	4.3
Ecart-type	0.73	0.87	1.23	1.83	2.17	2.75	2.99	1.68	0.00	0.00	0.733	0.110	0.110	2.40
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17



Chef de laboratoire : Eric LAMBERT