



**Producteur :** SO.ME.CA - CARRIERE DU JUGE **Utilisateur :** CONTROLE DE PRODUCTION  
**Granulats :** 0/2 concassé  
**Péetrographie :** Calcaire-Calcaire Dolomitique  
**Elaboration :** Concassé

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 2

Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139

Code A sauf fines fB


	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	EN_FM	MB	W
Etendue e				50		40	10			10	0.6		
V.S.S.+U				56.0		82.5	100.0			18.00	3.07	2.00	
V.S.S.				52.0		78.5	99.0			16.00	2.92	1.50	
V.S.I.				2.0		38.5	89.0	95.0	100.0	6.00	2.32		
V.S.I.-U				0.0		34.5	87.0	94.0		4.00	2.17		

### Partie informative

#### Résultats de production

du 05/01/18 au 26/06/18

	0.063	0.08	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	f	EN_FM	MB	W
Xf+1.25xEcart-types	15.3	16.9	21.4	29.2	41.1	61.8	95.2	99.9	100.0	15.29	2.84	0.58	2.6
Moyenne Xf	13.5	14.9	18.5	25.5	37.0	57.6	93.3	99.8	100.0	13.54	2.68	0.37	1.8
Xf-1.25xEcart-types	11.8	12.9	15.6	21.7	32.8	53.3	91.4	99.6	100.0	11.79	2.53	0.16	0.9
Ecart-type	1.40	1.58	2.29	3.01	3.32	3.39	1.52	0.13	0.00	1.398	0.120	0.170	0.70
Nombre de résultats	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30



Chef de laboratoire : Eric LAMBERT